


長野県_Asフォーマットサンプル

アスファルト温度管理図

報告用紙

No.



混 合 物 温 度 管 理 図

報告用紙

No.

工 事 名 サンプル工事


測定年月日 年 月 日

混合物の種類 舗装工 再生密粒度アスコン

測 定 者 福井 三郎

番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

温
度
()



出荷温度	168	164	165	170	167	167	165	167	170	165	165	167	164	166	166	165	168	169	165	167	168	166	168	169	170	163	164	164	166	169	161	170	162	167	162	
到着温度	157	158	160	163	162	163	159	156	157	159	159	160	155	155	156	160	156	160	160	158	156	157	158	160	155	158	156	159	156	155	158	156	156	156	158	155
敷均温度	152	154	155	155	153	152	152	150	151	153	153	153	151	153	152	152	151	152	153	151	155	154	152	152	154	152	150	153	153	151	154	151	153	150	153	