滋賀県_Coフォーマットサンプル

シュミットハンマーによる強度測定表

事　務　所　名	△△土木事務所
工　　事　　名	○○道路改良工事
施　工　場　所	
請 負 業 者 名	福井コンピュータ

強度補正

内部が湿っている打撃点がやや黒ずむ場合 ------ $\overline{Ro} = R + 3$

表面が濡れている時 ------ $\overline{Ro} = R + 5$

乾燥している時(通常の場合) ---- $\overline{Ro} = R$

打　撃　点



● 印　打撃点
合計4箇所を測定

打　撃　方　向



工　種	打設箇所 / 測定箇所	1 / 11	2 / 12	3 / 13	4 / 14	5 / 15	6 / 16	7 / 17	8 / 18	9 / 19	10 / 20	合計 $\sum^{20} Ri$	平均 $\overline{R}=\sum Ri/20$	補正	基準硬度 Ro	圧縮強度 推定値	設計基準 強度	コンクリート打設日	測定日	材令	打撃方向	摘要
現場打ち擁壁工	No.2	31	30	31	29	28	29	27	30	29	28	588	29.4	3.0	32.4	N/mm2	N/mm2	17/2/28	17/3/23	23	±0 °	
	上段部	31	29	29	31	30	29	30	27	31	29					24.9	24.0					
	No.6	34	33	31	32	31	32	34	33	32	31	645	32.3	0.0	32.3	24.4	24.0	17/2/28	17/3/24	24	±0 °	
	上段部	34	32	32	34	33	32	33	30	30	32											
	No.10	30	29	29	32	27	29	30	28	28	30	584	29.2	3.9	33.1	25.8	24.0	17/3/1	17/3/24	23	-90 °	
	下段部	28	32	28	27	31	27	30	28	31	30											
	No.15	30	29	29	32	27	29	30	28	28	30	589	29.5	6.9	36.4	29.1	24.0	17/3/1	17/3/27	26	-90 °	
	下段部	28	32	28	30	31	29	30	28	31	30											