

愛知県_Asフォーマットサンプル

アスファルト・骨材ならびにアスファルト混合物の加熱温度測定

工 事 名 サンプル工事11-1

請負会社名 福井コンピュータ株式会社

工 種 名 舗装工

測 定 者 福井 三郎

印

測 定 月 日	出 荷 温 度		到 着 温 度		敷 均 温 度		温 度 管 理 図	
	時間	温度 ●	時間	温度 ▲	時間	温度 ■	+140	+170
3/10		168		157		152		
3/10		164		158		154		
3/10		168		160		155		
3/10		165		156		153		
3/10		162		158		152		
3/10		162		156		155		
3/10		165		159		154		
3/10		167		156		155		
3/10		170		157		151		
3/10		165		159		153		
3/10		165		159		153		
3/10		167		160		153		
3/10		164		155		151		
3/10		166		155		153		
3/10		166		156		152		
3/10		165		160		152		
3/10		168		156		151		
3/10		169		160		152		
3/10		165		160		153		
3/10		167		158		151		
3/10		168		156		155		
3/10		166		157		154		
3/10		168		158		152		

