

栃木県\_Asフォーマットサンプル

# 温度管理図


	MAX	MIN	AVE
出荷温度	170	161	166
到着温度	163	155	158
敷均温度	155	150	153
転圧温度	145	140	142

凡例  
 出荷温度 (赤色) ●  
 到着温度 (黄色) ■  
 敷均温度 (緑色) ●  
 転圧温度 (青色) ■

測定年月日 \_\_\_\_\_  
 管理測定者 福井 三郎

工事名 サンプル工事  
 混合物の種類 舗装工 再生密粒度アスコン

月 日	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10
番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
出荷温度	168	164	165	170	167	167	165	167	170	165	165	167	164	166	166	165	168	169	165	167	168	166	168	169	170	163	164	164	166	169
到着温度	157	158	160	163	162	163	159	156	157	159	159	160	155	155	156	160	156	160	160	158	156	157	158	160	155	158	156	159	156	155
敷均温度	152	154	155	155	153	152	152	150	151	153	153	153	151	153	152	152	151	152	153	151	155	154	152	152	154	152	150	153	153	151
転圧温度	145	142	142	145	143	144	142	144	142	140	141	142	143	143	141	142	143	145	140	144	142	140	141	140	144	143	142	145	144	143



備考