山梨県_Co_フォーマットサンプル

様式-11

コンクリート品質管理表

作製者　福井　太郎　　印
測定者　福井　三郎　　印

製作月日	試験月日	材令	番号	測定値 kg/cm2				最大測定値	最小測定値	スランプ cm				空気量 %				気温		打設工種	養生方法
				X1	X2	X3	平均値 X	L	S	測定値				測定値				℃	℃		
										X1	X2	X3	平均	X1	X2	X3	平均				
2/1	3/1	28	1	19.1	18.8	19.2	19.0			13.0	14.0		13.5	4.6	4.7		4.7	11			
2/2	3/2	28	2	18.2	18.5	19.1	18.6			14.5	15.0		14.8	4.8	4.2		4.5	12			
2/3	3/3	28	3	17.9	17.8	18.2	18.0			15.5	16.0		15.8	5.0	4.5		4.8	11			
2/4	3/4	28	4	18.4	18.2	18.5	18.4			13.5	14.0		13.8	4.5	4.1		4.3	13			
2/7	3/7	28	5	18.4	18.6	19.0	18.7			14.0	14.0		14.0	5.1	4.6		4.9	14			
2/8	3/14	34	6	19.0	19.0	18.4	18.8			15.0	14.5		14.8	4.8	4.5		4.7	15			
2/9	3/15	34	7	18.5	18.4	18.7	18.5			14.0	15.5		14.8	4.4	5.5		5.0	13			
2/14	3/14	28	8	18.2	18.6	18.7	18.5			15.5	13.0		14.3	4.2	4.1		4.2	13			
2/15	3/15	28	9	18.9	18.7	17.9	18.5			14.0	16.0		15.0	4.5	4.4		4.5	12			
2/16	3/16	28	10	18.5	18.5	19.0	18.7			15.0	15.5		15.3	4.2	4.6		4.4	11			
2/18	3/18	28	11	19.1	18.5	18.4	18.7			14.5	15.0		14.8	4.2	4.4		4.3	13			
2/21	3/21	28	12	18.6	18.2	18.9	18.6			15.0	14.0		14.5	4.8	4.6		4.7	12			
								19.0	18.0												